



Atriathermika

Linea: Rivenditori

Wasserlösliche elastische Deckung

Numero : 10.211

Rev. : 2

Anno : maggio '08

Typ von Produkt

Wasserlösliche, elastische Deckung zu Basis aus Harzen idrodiluibile acrisilossaniche und microfere aus Keramik für Dächer und Terrassen.

Überdeckt und impregniert Dächer und Flächen von Privat und Industriegebäuden.

Die Hauptsächlichen Eigenschaften Chemie-Physik des Produktes sind:

- bemerkenswerte Energie und wirtschaftliche Ersparnis;
- starke überdeckung warm und kalt, Wirkung thermos;
- Ausschaltung der thermischen Brücken, es vermeidet die Ausbildung von Schimmel, algen und Flechten in Anwesenheit von Kondenswasser;
- starke zeitlose Wasserundurchlässigkeit.
- Erhöter Widerstand gegen Regenwasser und Ablagerungen;
- Erhöte, elastische, zeitlose Wirkung bei Temperaturen von -20°C bis +90°C.

Wo anwenden

Für jede Wand, Metall Oberflächen, Holz Plastik etc, als Unterlage für kacheln, mögliche Benutzung im Lebensmittel Bereich, für seine Eigenschaften von Neutralität, gifffrei und Verhinderung zur Bildung und Verseuchung von Schimmel.

Technische Eigenschaften

Aussehen	Halbmatt
Farbe	Weiß, Dachpfannenrot, grau.
Dichte nach DIN 53217/2	Kg/Lt 0,850 ± 0,05
Zähflüssigkeit von Lieferung 25°C	Tixotropica
Volumetrischer trockener Rest	50% ± 2
Macht theoretischen mq/lt-gr/m2	3-4 mq / lt
Dicke typisches Mikron feucht/trochen	600/800-300/400
V.O.C, (Cat. A/C 30 gr/lt. 01/01/2010)	12 gr. / lt.
Grad Durchlässigkeit nach DIN 52617	W 05
Beschaffenheit von Anwendung	Pinsel, Rolle, Spritzer, Spachtel.
Verdünnung mit Wasser	Max 10%
Trocknung 20°C	8 Stunden
Sovrapplicazione Geringst / Maxime	16 Stunden-keine Beschränkung
Widerstand zum Feuer	Klasse B1-auf Holz Klasse B2
Stabilität zum stoccaggio	12 Monate
Standardgrößen	13 lt



Atriathermika

Linea: Rivenditori

Wasserlösliche elastische Deckung

Numero : 10.211

Rev. : 2

Anno : maggio '08

Noten

Die weiße Farbe und die Pastell Farben besitzt große Sonnenreflexe.
Das Produkt in günstigen Klima Bedingungen anwenden, geringst Temperatur + 5° C und Maxime + 35°C.
Nicht anwenden wenn es starken Wind gibt, Regen aufkommt oder starke Sonnenstrahlung Besteht.

Normen von Anwendung

Vorbereitung der Oberflächen

Neues Dach: ermitteln daß die behandelne Oberfläche trocken Ist und nasse Stellen entfernen, **MUROFIX** pur auftragen oder verdünnt 1:1 mit Lösungsmittel. Atriathermika Guaina in 2 - 3 Schichten auftragen bis zum Verbrauch von 1 lt/mq.

Alte Dächer mit Asfaltabdeckung: Versichern Sie sich dass die alte Unternage trocken, gut haften und gleichmäßig ist.
Eine Unterlage aus Acrylgum Primer auftragen und anschließend, Atriathermika Guaina in 2 – 3 Schichten auftragen bis zum Verbrauch von 1 lt/mq, damit die Basis wasserabstoßend Ist.

Zinkdächer: sauber und grundlage mit **ZINCOFOND MONO O BICOMPONENTE**.

Holzdächer, Lackierte Eisen und Plastikdächer: sauber und grundlage **IDRESEM WP**.

Rät für

Für Außen Oberflächen ausgesetzt in Meeres, städtischen, industriellen Atmosphären und ständigen Kontakt mit Wasser.

Nichtgeeignet Für

Ständiges Tauchen in Trinkwasser.

Empfohlende Grundlage Sicherheits Auskünfte

Zincofond Ein-Bicomponente, Acryl-Gum Primer, Idrosem WP.

Das Produkt ist nicht entflammbar. Das Produkt für seine spezifische Formel erfordert Keine Sicherheitsetichetten nach der maßgebenden EWG 88/379.

Die Reste und die leeren Behälter nicht im Umfeld entsorgen.

Für weitere Auskünfte in Verdienst den entsprechenden Sicherheits Zettel konsultieren.

(* Die anwesenden, zuverlässigen Auskünfte sind als Hinweise zu bezeichnen, die Gesellschaft behält sich das Recht sie ohne Benachrichtigung zu ändern vor. Der Gebrauch der anwesenden Auskünfte schließt keine die Verletzung von eventueller Erlaubnis daselbst verstandene Verantwortung ein, es ist Verantwortung der Verwerter, verhütend die Eignung des Produktes für die spezifische Stelle die Eignung zu prüfen. Für weitere Klärungen oder Anfragen spezifisch zu den Produkten bitte, den Verantwortlichen des technischen Labors zu kontaktieren.